



# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 101 25 967.0

**Anmeldetag:** 29. Mai 2001

**Anmelder/Inhaber:** Infineon Technologies AG, München/DE

**Bezeichnung:** DRAM-Zellenanordnung mit vertikalen MOS-Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung

**IPC:** H 01 L 27/108

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 7. November 2003  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

Schmidt C.

## Beschreibung

DRAM-Zellenanordnung mit vertikalen MOS-Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung

5

Die Erfindung betrifft eine DRAM-Zellenanordnung mit vertikalen MOS-Transistoren sowie ein Verfahren zu deren Herstellung, wobei die Transistoren keinen sogenannten Floating Body besitzen, jedoch "Fully depleted" sein sollen.

10

Als Speicherzelle einer DRAM-Zellenanordnung, also eines dynamischen Halbleiterspeichers, wird derzeit fast ausschließlich die seit langem bekannte Ein-Transistor-Speicherzelle eingesetzt, die einen MOS-Auswahltransistor und einen Kondensator umfasst. Die Information der Speicherzelle ist in Form einer Ladung auf dem Kondensator gespeichert. Der Kondensator ist mit dem Transistor so verbunden, dass bei Ansteuerung des Transistors über eine Wortleitung die Ladung des Kondensators über eine Bitleitung ausgelesen werden kann.

20

Es wird allgemein angestrebt, eine DRAM-Zellenanordnung zu erzeugen, die eine hohe Packungsdichte aufweist. Dazu ist es vorteilhaft, den MOS-Transistor als vertikalen Transistor, bei dem Source, Kanalbereich und Drain übereinander angeordnet sind, auszugestalten. Ein solcher MOS-Transistor kann einen kleinen Platzbedarf unabhängig von einer Kanallänge aufweisen. Weiterhin wird angestrebt, den vertikalen Transistor und den zugehörigen Kondensator jeder Speicherzelle auf einem Halbleitersubstrat in vertikaler Richtung übereinander anzuordnen.

30

Eine Anordnung aus vielen solchen Speicherzellen ist z.B. aus der DE 44 30 483 A1 bekannt. Jede Speicherzelle weist dabei einen säulenförmigen, vertikal angeordneten Auswahltransistor auf, der ein Draingebiet und ein Sourcegebiet in einer Halbleiter-Substratsäule enthält, wobei zwischen dem Drain- und dem Sourcegebiet ein ebenfalls in vertikaler Richtung verlau-

35

fender Stromkanal verläuft, der durch eine Steuergate-Elektrode gesteuert wird, die die Substratsäule getrennt durch eine Oxidschicht vollständig umschließt. Die beispielsweise aus dotiertem Polysilizium bestehenden Steuergate-Elektroden verschiedener Speicherzellen sind elektrisch miteinander verbunden und bilden die Wortleitung zur Ansteuerung des Auswahltransistors.

Problematisch an dem bekannten MOS-Transistor ist insbesondere das vom Substrat isolierte säulenförmige Kanalgebiet, in dem sich Ladungsträger ansammeln und z.B. die Einsatzspannung verändern können. Die vollständige Isolierung des aktiven Gebiets, die beispielsweise auch bei SOI(Silicon-on-Insulator)-Substraten vorliegt und dort mehrere Vorteile hat, führt demnach auch zu negativen Effekten, den sogenannten Floating-Body-Effekten. Diese Effekte werden dadurch hervorgerufen, dass im aktiven Gebiet erzeugte Ladungsträger nicht abfließen können. Dies betrifft insbesondere in einem Kanalgebiet eines MOS-Transistors erzeugte Ladungsträger.

Andererseits ist bei den bekannten MOS-Transistoren trotz der das Kanalgebiet umgebenden Gateelektrode nicht sichergestellt, dass sich die Verarmungszone von der Peripherie des säulenförmigen Kanalgebiets bis zu dessen Zentrum erstreckt, ob also der MOS Transistor tatsächlich "Fully depleted" im Sinne einer das Kanalgebiet vollständig erfüllenden Verarmungszone ist.

Ein MOS-Transistor des aufgrund seiner Vorteile zunehmend gewünschten "Fully depleted"-Typs erscheint realisierbar allenfalls in Fällen, in denen das p-dotierte Kanalgebiet, anders als beim (planaren) Standard-MOS-Transistor (bei dem es nicht vom Substrat getrennt ist), in irgendeiner Weise begrenzt ist. Dies ist beispielsweise bei dem säulenförmigen Kanalgebiet des bekannten Transistors der Fall, oder auch bei einem planaren MOS-Transistor auf einem SOI-Substrat. In diesen Fällen scheint die aufgrund der Isolierung fehlende Verbin-

derung des Kanalgebiets zum Substrat aber andererseits gerade wieder, wie oben beschrieben, zu einer Situation mit einem Floating Body zu führen.

- 5 Aus der DE 199 29 211 A1 ist eine DRAM-Zellenanordnung und ein Herstellungsverfahren bekannt, bei der die MOS-Transistoren als vertikale Transistoren ausgestaltet sind und bei der Floating-Body-Effekte vermieden werden. Der dortige Transistor bildet dazu einen höckerartigen Vorsprung im Substrat mit  
10 seitlich angrenzender Gateelektrode, wobei an einer anderen Seite des Vorsprungs das Kanalgebiet elektrisch über eine leitende Struktur mit der Gateelektrode verbunden ist, so dass im Kanalgebiet erzeugte Ladungsträger abfließen können. Insgesamt resultiert bei dieser bekannten Zellenanordnung jedoch eine komplizierte, verschachtelte Struktur, die entsprechend aufwendig in der Herstellung ist.  
15

- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine DRAM-Zellenanordnung und ein Verfahren zu deren Herstellung zu schaffen,  
20 die Transistoren des Fully-depleted-Typs möglichst ohne Floating Body bietet und gleichzeitig einen einfachen Herstellungsprozess gewährleistet.

- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine DRAM-Zellenanordnung mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.  
25

- Die Erfindung schafft eine DRAM-Zellenanordnung mit vertikalen MOS-Transistoren,  
30 - mit einer Matrix-Anordnung von Speicherzellen, die jeweils einen MOS-Transistor mit einem oberen Source/Drain -Gebiet, einem Kanalgebiet und einem unteren Source/Drain -Gebiet, die als Schichten übereinander gestapelt sind, und einen mit dem MOS-Transistor verbundenen Kondensator aufweisen,  
35 - bei der die Kanalgebiete der MOS-Transistoren der Speicherzellenmatrix in Reihen und Spalten angeordnet sind

und die entlang einer der Spalten angeordneten Kanalgebiete Teile eines horizontal in einem Substrat verlaufenden Steges sind,

- bei der die Stege jeweils auf beiden Seiten und oberhalb des oberen Source/Drain-Gebietes von einer Gatedielektrikumschicht umgeben sind,
- bei der die Gateelektroden der MOS-Transistoren, die entlang einer der Reihen der Speicherzellenmatrix angeordnet sind, Teile einer streifenförmigen Wortleitung sind, die parallel zur Reihe, oberhalb der Stege, verläuft und die von oben in die zwischen den Stegen in Spaltenrichtung gebildeten Gräben hineingreift und diese über die Breite der Wortleitung hinweg auffüllt,
- so dass an jedem Kreuzungspunkt der Speicherzellenmatrix ein vertikaler Doppel-Gate-MOS-Transistor mit auf beiden Seiten des zugehörigen Steges in den Gräben gebildeten Gateelektroden der zugehörigen Wortleitung vorgesehen ist.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, einerseits durch die lateralen Doppel-Gates der vertikalen Transistoren, je nach Breite und Dotierung der Kanalgebiete, die Transistoren ohne weiteres "Fully depleted" realisieren zu können und andererseits die Kanalgebiete, über die sie verbindenden Stege, am Substratrand kontaktieren zu können, so dass die Ladungsträger abfließen können.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform wird eine DRAM-Zellenanordnung geschaffen,

- bei der jede Speicherzelle einen unter dem MOS-Transistor gestapelten Kondensator aufweist, der mit dem unteren Source/Drain-Gebiet elektrisch verbunden ist,
- und bei der oberhalb der MOS-Transistoren, die entlang einer der Spalten angeordnet sind, eine Metall-Bitleitung parallel zur Spalte verläuft, die über den Wortleitungen liegt und die mit den oberen Source/Drain-Gebieten der zugehörigen MOS-Transistoren elektrisch verbunden ist.

Die oberen Source/Drain-Gebiete einer Spalte können dabei vorteilhafterweise als streifenförmiges, zusammenhängendes Gebiet ausgebildet und gemeinsam an die entsprechende Metall-Bitleitung angeschlossen sein.

5

Die Erfindung schafft ferner ein Verfahren zur Herstellung einer DRAM-Zellenanordnung nach Anspruch 1, das folgende Schritte umfasst:

- 10 - a) Implantieren von Dotierungsionen zur Erzeugung eines Arrays von oberen Source/Drain-Gebieten auf einem Substrat;
- b) Ätzen der Gräben mittels lithographisch erzeugter Maskenmuster zur Erzeugung der zu Stegen verbundenen Kanalgebiete;
- 15 - c) Erzeugung einer Abdeckschicht in den Gräben und Erzeugung einer Gatedielektrikumschicht auf den Oberflächen der Stege;
- d) Abscheiden und Strukturieren der streifenförmigen Wortleitungen, wobei zu beiden Seiten jedes MOS-Transistors Gateelektroden erzeugt werden;
- 20 - e) Abscheiden einer ersten waferbondingfähigen Hilfsschicht auf die Vorderseite des Substrats, nachfolgend Anbringen eines ersten Hilfsträger-Substrats auf dieser ersten Hilfsschicht und anschließendes Entfernen des Substrats;
- 25 - f) Implantieren von Dotierungsionen zur Erzeugung eines Arrays von unteren Source/Drain-Gebieten auf den Kanalgebieten;
- g) Erzeugung von flachen Isolationsgräben in STI-Technik.

30

Dadurch eröffnet sich insbesondere die Möglichkeit einer insgesamt einfachen DRAM-Herstellung mittels der folgenden zusätzlichen Schritte:

- 35 - h) Erzeugung von Kontaktstrukturen und von auf der Vorderseite des ersten Hilfsträger-Substrats mit Kontakt zu den

unteren Source/Drain-Gebieten der zugehörigen MOS-Transistoren gestapelten Kondensatoren;

- i) Abscheiden einer zweiten waferbondingfähigen Hilfsschicht auf die Vorderseite des ersten Hilfsträger-Substrates, nachfolgend Anbringen eines zweiten Hilfsträger-Substrates auf dieser zweiten Hilfsschicht und anschließendes Entfernen des ersten Hilfsträger-Substrates und der ersten Hilfsschicht;
- j) Ausbilden einer strukturierten Metall-Bitleitung auf der Vorderseite des zweiten Hilfsträger-Substrates zur direkten elektrischen Kontaktierung der oberen Source/Drain-Gebiete.

Im Weiteren werden bevorzugte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen DRAM-Zellenanordnung sowie deren Herstellungsverfahren unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren beschrieben.

Es zeigen:

20

Figur 1a, 2a, sowie 3 und 4 Schnittansichten entlang der Schnittlinie A-A in Figur 1b zur Darstellung aufeinanderfolgender Prozessschritte bei der Herstellung der erfindungsgemäßen DRAM-Zellenanordnung;

25

Figur 1b und 2c Draufsichten auf erfindungsgemäß hergestellte DRAM-Zellenanordnungen bei den Prozessschritten gemäß Figur 1a bzw. 2a;

30 Figur 2b eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie B-B in Figur 2c.

Im Weiteren werden die einzelnen Prozessschritte zur Herstellung der erfindungsgemäßen DRAM-Zellenanordnung unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 4 beschrieben.

35



In Figur 1b ist beispielhalber eine Anordnung (Matrix) von vier Speicherzellen erkennbar, wobei die streifenförmigen Wortleitungen 10 (Gate) in der Aufsicht gemäß Figur 1b die Reihen (=Zeilen) der Matrix definieren und die nebeneinander in einer Reihe angeordneten Transistoren kontaktieren, während die streifenförmigen, Spalten definierenden oberen Source/Drain-Gebiete 4 jeweils oberhalb der Transistoren verlaufen, die in einer der Spalten angeordnet sind. Der Schnitt durch diese Zellenanordnung entlang der in Figur 1b angedeuteten Linie A-A ist in Figur 1a gezeigt. Wie nachfolgend noch näher erläutert wird, ist es fertigungstechnisch vorteilhaft, von einem SOI-Substrat auszugehen, also von einem Substrat 1 mit einer darüber liegenden, zu strukturierenden p-Siliziumschicht 3 und einer zwischenliegenden, vergrabenen Oxidschicht 2.

Auf dem SOI-Wafer, d.h. auf der p-Siliziumschicht 3, wird, wie in Figur 1a erkennbar, zunächst durch Implantationen ein Array von oberen n-dotierten Source/Drain-Gebieten 4 erzeugt. Vorteilhafterweise können an dieser Stelle des Prozessablaufs weitere Implantationen (Wannen Array, Peripherie etc.) sowie die Erzeugung von Grabenisolationen in STI(Shallow Trench Isolation)-Technik für die Peripherie vorgenommen werden.

Anschließend erfolgt das (Trocken)-Ätzen der in Spaltenrichtung verlaufenden Gräben 5 mittels lithographisch erzeugter Maskenmuster, so dass durchgehende, von den Gräben 5 begrenzte Stege 7 (vgl. Figur 2b) aus p-Silizium übrigbleiben. In Reihenrichtung, vgl. Figur 1a, resultieren die Kanalgebiete 6 der nebeneinander angeordneten Transistoren.

Im nächsten Schritt wird beispielsweise Siliziumnitrid abgeschieden, mittels eines CMP-Verfahrens planarisiert und dann rückgeätzt, so dass Nitridschichten in den Gräben 5 erzeugt werden, die später als Abdeckschicht 8 dienen. Daraufhin erfolgt das Erzeugen von Gateoxid 9 zu beiden Seiten und oberhalb der Stege 7, wobei evtl. hinsichtlich der Transistoren

im Zellenfeld und in der Peripherie getrennt vorgegangen werden kann. Das Gateoxid 9 kann insbesondere mit Hilfe einer thermisch gewachsenen Oxidschicht erzeugt werden.

5 Im nächsten Prozessschritt erfolgt das Abscheiden, lithographische Strukturieren und Ätzen der streifenförmigen Wortleitungen 10. Das leitfähige Material, beispielsweise dotiertes Polysilizium, Wolfram, Siliziumnitrid oder ein Schichtsystem mit einer zwischenliegenden Wolframnitridschicht, füllt dabei  
10 auch die Gräben 5 auf, so dass die Gateelektroden 11 und 12 entstehen. Nach dem Ätzen der Wordline 10 können weitere SiN-Abscheidungen und Ätzungen, insbesondere zur Herstellung von Spacern vorgenommen werden. Außerdem können weitere  
15 Source/Drain-Gebiete in der Peripherie z. B. zur Herstellung von Logikschaltungen auf dem Chip implantiert werden. Schließlich kann auf der Oberseite des Substrats 1 eine erste waferbondingfähige Hilfsschicht 13, typischerweise eine Oxidschicht (möglich ist jedoch auch eine BPSG-Schicht), abgeschieden und ggf. planarisiert werden, so dass der in Figur  
20 1a gezeigte Fertigungszustand resultiert.

An die planarisierte Hilfs-(Oxid)schicht 13 wird in einem weiteren Prozessschritt, einem Wafer-Bondingschritt, ein erstes Hilfsträger-Substrat 14 angebracht bzw. aufgeklebt. Dies  
25 kann durch Aufheizen der gegenüberliegenden Flächen und anschließendes Zusammenfügen geschehen. Nach dem Zusammenfügen und Abkühlen der Grenzflächen entsteht nach einer vorbestimmten Zeitdauer eine unlösliche chemische Bindung zwischen der Hilfs-(Oxid)schicht 13 und dem ersten Hilfsträger-Substrat  
30 14.

Die Bearbeitung der entstandenen Struktur erfolgt für die weiteren Prozessschritte (zunächst) von der gegenüberliegenden Seite. Hierzu wird die gesamte Struktur "umgedreht" und  
35 das nunmehr oben liegende Substrat 1 durch Nassätzen weggeätzt, wobei die vergrabene Oxidschicht 2 vorteilhafterweise als Ätzstop dient. Durch chemisch-mechanische Planarisierung

CMP oder durch einen weiteren Ätzschritt wird ferner die vergrabene Oxidschicht 2 entfernt, wobei die zuvor erzeugte Abdeckschicht 8, insbesondere eine Siliziumnitridschicht, dazu dient, diese Prozesse vor dem Gateoxid 9 zu stoppen.

5

In die nunmehr freiliegende Oberfläche, vgl. Figur 2a, die bisherige Rückseite, werden Dotierungsionen zur Erzeugung eines Arrays von unteren Source/Drain-Gebieten 15 auf den Kanalgebieten 6 implantiert. Anschliessend, vgl. Figur 2b und c, werden flache Isolationsgräben 16 in STI-Technik streifenförmig in der üblichen Weise (Lithographie, Ätzen, Oxidabscheiden, CMP) erzeugt, da die unteren Source/Drain-Gebiete, anders als die oberen, elektrisch getrennt werden müssen.

10

15 Damit ist der in Figur 2 gezeigte Fertigungszustand erreicht. Der Grundgedanke der Erfindung zeigt sich am leichtesten in der Zusammenschau von Figur 2a und 2b, die jeweils einen Schnitt in zueinander senkrechte Schnittrichtungen entlang einer der beiden in der Draufsicht gemäß Figur 2c angedeuteten Linien zeigen.

20

In Figur 2a sind die vertikalen MOS-Transistoren gut erkennbar, die jeweils ein oberes und unteres Source/Drain-Gebiet 4 und 15 sowie ein dazwischen vertikal verlaufendes Kanalgebiet 6, sowie das Gateoxid 9 umfassen. Lateral, also links und rechts der Kanalgebiete 6 sind in den Gräben 5 jeweils Gateelektroden 11 und 12 gebildet, die durch die streifenförmige Wortleitung 10 miteinander verbunden sind.

25

30 Es handelt sich also erfindungsgemäß um Vertikal-Transistoren mit lateralen Doppel-Gates, so dass es einerseits, je nach Breite und Dotierung der Kanalgebiete 6, ohne weiteres möglich ist, die Transistoren "Fully depleted" zu realisieren. Dabei sind die Transistoren in Reihenrichtung so aneinander gehängt, dass jeder Transistor lateral zwei Gateelektroden 11 und 12 aufweist, jede Gateelektrode in einem Graben 5 aber auch zwei benachbarten Transistoren zugerechnet werden kann.

35

Andererseits sind die Vertikaltransistoren in Spaltenrichtung so aneinander gehängt, vgl. Figur 2b, dass die Kanalgebiete 6 als durchgehender Steg 7 ausgebildet sind. Die Transistoren, genauer die Kanalgebiete 6 der Transistoren einer Spalte, bilden demnach nicht einzelne, voneinander isolierte Siliziumsäulen, sondern ein mauerartiges Gebilde, nämlich den Steg 7. Diese Gebilde können entweder aufgrund ihrer Größe selbst substratähnlichen Charakter annehmen oder sie eröffnen jedenfalls die Möglichkeit der Kontaktierung am Substratrand. Mittels der durch Kontaktierung am Substratrand auf Ground gelegten Kanalgebiete 6 können Floating-Body-Effekte wesentlich vermindert oder vollständig vermieden werden.

Es bietet sich an, Zellenanordnungen mit Speicherzellen, die jeweils einen vertikalen Transistor, einen darunter angeordneten Kondensator und eine über dem Transistor angeordnete Metall-Bitleitung umfassen, herzustellen. Dazu sind im Wesentlichen folgende zusätzliche Schritte erforderlich:

Zunächst werden auf der Vorderseite des ersten Hilfsträger-Substrats 14 Kontaktstrukturen 17 und darüber Stack-Kondensatoren erzeugt. Die Kontaktstrukturen 17 verbinden jeweils das untere Source/Drain-Gebiet 15 jedes Transistors mit der ersten Elektrode 18 des unter dem Transistor gestapelten Kondensators. Ein Dielektrikum 19, beispielsweise Tantalpentoxid, trennt jeweils die erste Elektrode 18 von der Gegenelektrode des Kondensators, die als gemeinsame Kondensatorplatte 20 ausgeführt und angeschlossen wird. Beim Stapelkondensator kommen alle herkömmlichen Ausführungsformen (Box, Zylinder etc.) in Frage, ebenso bei den Materialien, wobei Metallelektroden und Dielektrika mit sehr hoher Dielektrizitätskonstante bevorzugt sind. Insgesamt sind also Kondensatoren mit einfachem, niederohmigen Anschluss und ohne durch die Metallisierung bedingten Einschränkungen im Aspektverhältnis, wie sie mit Grabenkondensatoren einhergehen würden, möglich.

Nach Herstellung der gestapelten Kondensatoren wird oberhalb der Kondensatoren wiederum eine zweite Hilfs-(Oxid)schicht 21 abgeschieden und in einem Wafer-Bondingschritt ein zweites Hilfsträger-Substrat 22 angebracht bzw. aufgeklebt. Danach  
5 wird die gesamte Struktur wiederum umgedreht, so dass auf der Vorderseite des Hilfsträger-Substrats 22 nunmehr Metall-Bitleitungen 23 und Kontakte (nicht dargestellt) mit herkömmlichen Verfahrensschritten erzeugt werden können.

10 Die in Figur 4 dargestellte erfindungsgemäße DRAM-Zellenanordnung, die nach dem zweimaligen "Umdrehen" nun die gewünschte Anordnung (Substrat, darüber der vergrabene Kondensator, darüber der Vertikal-Transistor und oben die Metall-Bitleitung) aufweist, bietet einen sehr hohen Integrations-  
15 grad aufgrund der vertikal angeordneten Auswahltransistoren und der darunter gestapelten Kondensatoren. Eine Speicherzelle weist in etwa die Größe von  $4F^2$  auf, wobei die kleinste lithographische Größe  $F < 0,2 \mu\text{m}$  ist.

20 Der Herstellungsprozess zur Herstellung der erfindungsgemäßen DRAM-Zellenanordnung ist vor allem hinsichtlich der Lithographie (Verwendung von Streifenmasken) sehr einfach und weist insbesondere einen sehr einfachen Metallisierungsvorgang auf.

25 Insbesondere durch die mehrfache Verwendung von Wafer-Bonding im Prozessablauf gelingt es, die Prinzipvorteile der Trench-technologie (einfache Metallisierung, gute Integrierbarkeit von Vertikaltransistoren, da Kapazität und Metallisierung vom  
30 Device aus gesehen in verschiedenen Richtungen liegen) und der Stack-Technologie (Prozessreihenfolge nach absteigendem thermischen Budget: Device, Kondensator, Metallisierung) zu verbinden.

## Patentansprüche

## 1. DRAM-Zellenanordnung mit vertikalen MOS-Transistoren,

- 5 - mit einer Matrix-Anordnung von Speicherzellen, die jeweils einen MOS-Transistor mit einem oberen Source/Drain -Gebiet (4), einem Kanalgebiet (6) und einem unteren Source/Drain -Gebiet (15), die als Schichten übereinander gestapelt sind, und einen mit dem MOS-Transistor verbundenen Kondensator (18, 19, 20) aufweisen,
- 10 - bei der die Kanalgebiete (6) der MOS-Transistoren der Speicherzellenmatrix in Reihen und Spalten angeordnet sind und die entlang einer der Spalten angeordneten Kanalgebiete (6) Teile eines horizontal in einem Substrat (1) verlaufenden Steges (7) sind,
- 15 - bei der die Stege (7) jeweils auf beiden Seiten und oberhalb des oberen Source/Drain-Gebietes (4) von einer Gate-dielektrikumschicht (9) umgeben sind,
- 20 - bei der die Gateelektroden (11, 12) der MOS-Transistoren, die entlang einer der Reihen der Speicherzellenmatrix angeordnet sind, Teile einer streifenförmigen Wortleitung (10) sind, die parallel zur Reihe, oberhalb der Stege (7), verläuft und die von oben in die zwischen den Stegen (7) in Spaltenrichtung gebildeten Gräben (5) hineingreift und diese über die Breite der Wortleitung (10) hinweg auf-
- 25 füllt,
- so dass an jedem Kreuzungspunkt der Speicherzellenmatrix ein vertikaler Doppel-Gate-MOS-Transistor mit auf beiden Seiten des zugehörigen Steges (7) in den Gräben (5) gebil-
- 30 deten Gateelektroden (11, 12) der zugehörigen Wortleitung (10) vorgesehen ist.

## 2. DRAM-Zellenanordnung nach Anspruch 1,

- 35 - bei der jede Speicherzelle einen unter dem MOS-Transistor gestapelten Kondensator (18, 19, 20) aufweist, der mit dem unteren Source/Drain-Gebiet (15) elektrisch verbunden ist,

- und bei der oberhalb der MOS-Transistoren, die entlang einer der Spalten angeordnet sind, eine Metall-Bitleitung (23) parallel zur Spalte verläuft, die über den Wortleitungen (10) liegt und die mit den oberen Source/Drain-Gebieten (4) der zugehörigen MOS-Transistoren elektrisch verbunden ist.

3. DRAM-Zellenanordnung nach Anspruch 2, bei der ein Hilfsträger-Substrat (22) vorgesehen ist, das unter Zwischenfügung einer waferbondingfähigen Hilfsschicht (21) unterhalb der Kondensatoren (18, 19, 20) angeordnet ist.

4. Verfahren zur Herstellung einer DRAM-Zellenanordnung nach Anspruch 1, umfassend folgende Schritte:
- 15 - a) Implantieren von Dotierungsionen zur Erzeugung eines Arrays von oberen Source/Drain-Gebieten (4) auf einem Substrat (1);
  - b) Ätzen der Gräben (5) mittels lithographisch erzeugter Maskenmuster zur Erzeugung der zu Stegen (7) verbundenen Kanalgebiete (6);
  - 20 - c) Erzeugung einer Abdeckschicht (8) in den Gräben (5) und Erzeugung einer Gatedielektrikumschicht (9) auf den Oberflächen der Stege (7);
  - d) Abscheiden und Strukturieren der streifenförmigen Wortleitungen (10), wobei zu beiden Seiten jedes MOS-Transistors Gateelektroden (11, 12) erzeugt werden;
  - 25 - e) Abscheiden einer ersten waferbondingfähigen Hilfsschicht (13) auf die Vorderseite des Substrats (1), nachfolgend Anbringen eines ersten Hilfsträger-Substrats (14) auf dieser ersten Hilfsschicht (13) und anschließendes Entfernen des Substrats (1);
  - 30 - f) Implantieren von Dotierungsionen zur Erzeugung eines Arrays von unteren Source/Drain-Gebieten (15) auf den Kanalgebieten (6);
  - 35 - g) Erzeugung von flachen Isolationsgräben (16) in STI-Technik.

5. Verfahren nach Anspruch 4 mit folgenden zusätzlichen Schritten:

- 5     - h) Erzeugung von Kontaktstrukturen (17) und von auf der Vorderseite des ersten Hilfsträger-Substrats (14) mit Kontakt zu den unteren Source/Drain-Gebieten (15) der zugehörigen MOS-Transistoren gestapelten Kondensatoren (18, 19, 20);
  - 10    - i) Abscheiden einer zweiten waferbondingfähigen Hilfsschicht (21) auf die Vorderseite des ersten Hilfsträger-Substrates (14), nachfolgend Anbringen eines zweiten Hilfsträger-Substrates (22) auf dieser zweiten Hilfsschicht (21) und anschließendes Entfernen des ersten Hilfsträger-Substrates (14) und der ersten Hilfsschicht (13);
  - 15    - j) Ausbilden einer strukturierten Metall-Bitleitung (23) auf der Vorderseite des zweiten Hilfsträger-Substrates (22) zur direkten elektrischen Kontaktierung der oberen Source/Drain-Gebiete (4).
- 20    6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, bei dem im Prozessschritt
- a) ein SOI-Substrat (1, 2, 3) verwendet wird und bei dem am Ende des Prozessschrittes
  - e) zunächst das Siliziumsubstrat (1) rückgeätzt oder abgespalten und danach die vergrabene Oxidschicht (2) des
  - 25    SOI-Substrats (1, 2, 3) entfernt wird.



## Zusammenfassung

DRAM-Zellenanordnung mit vertikalen MOS-Transistoren und Verfahren zu deren Herstellung

5

Die entlang einer der Spalten der Speicherzellenmatrix angeordneten Kanalgebiete (6) sind Teile eines Steges (7), der von einer Gatedielektrikumschicht (9) umgeben ist. Die Gateelektroden (11, 12) der MOS-Transistoren einer Reihe sind  
10 Teile einer streifenförmigen Wortleitung (10), so dass an jedem Kreuzungspunkt der Speicherzellenmatrix ein vertikaler Doppel-Gate-MOS-Transistor mit auf beiden Seiten des zugehörigen Steges (7) in den Gräben (5) gebildeten Gateelektroden (11, 12) der zugehörigen Wortleitung (10) vorgesehen ist.

15

Figur 1a

Figur für die Zusammenfassung

BEST AVAILABLE COPY




Fig. 1a

## Bezugszeichenliste

- 1 Substrat
- 2 vergrabene Oxidschicht
- 3 p-Siliziumschicht
- 4 obere S/D Gebiete
- 5 Gräben in 3
- 6 Kanalgebiete
- 7 Steg, bestehend aus in Spalten angeordneten 6
- 8 Abdeckschicht
- 9 Gatedielektikumsschicht
- 10 Wortleitungen
- 11 Gateelektrode
- 12 Gateelektrode
- 13 erste waferbondingfähige Hilfsschicht
- 14 erstes Hilfsträger-Substrat
- 15 untere S/D Gebiete
- 16 flache Isolationsgräben zwischen 15
- 17 Kontaktstrukturen
- 18 erste Kondensatorelektrode
- 19 Dielektrikum zwischen 18 und 20
- 20 gemeinsame Kondensatorplatte
- 21 zweite waferbondingfähige Hilfsschicht
- 22 zweites Hilfsträger-Substrat
- 23 Metall-Bitleitung




Fig 1b




Fig. 1a




Fig. 2a



Fig. 2b





Fig. 2c

BEST AVAILABLE COPY

Fig. 3



BEST AVAILABLE COPY

Fig. 4

